

THOMACURE



Nachbehandlungsmittel auf Paraffinbasis zum Schutz des frischen Betons.

Anwendungen

- Nachbehandlung horizontaler Bauteile (Sohlen, Decken)
- Nachbehandlung von Verkehrsflächen
- Nachbehandlung von Estrichen

Wirkungsweise

- Sprühfilm aus THOMACURE verhindert: Wasserabgabe, Absanden, Rissbildung aus Frühschwinden

Verbrauch

125 bis 250 g/m²

Verarbeitungshinweise

- THOMACURE wird auf dem mattfeuchten Beton gleichmäßig aufgesprüht.
- Bei nachträglichem Aufbringen auf Verbundestrich, Anstrich o.ä. ist der Schutzfilm restlos zu entfernen.
- THOMACURE ist kein Gefahrstoff im Sinne der EU- Richtlinien.
- THOMACURE ist vor Frost zu schützen



Geprüfte Werte von Thomas Beton

Die Angaben auf diesem Infoblatt beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann jedoch aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Wir stehen Ihnen für Fragen zur Verwendung, zur Verarbeitung dieser Produkte zur Verfügung. Unsere Hinweise haben keine Eigenschaftszusicherung, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

