

THOMACURE AC



Nachbehandlungsmittel auf Acrylatbasis zum Schutz des frischen Betons.

Anwendungen

- Nachbehandlung horizontaler Bauteile (Sohlen, Decken)
- Nachbehandlung von Verkehrsflächen
- Nachbehandlung von Estrichen

Wirkungsweise

- Sprühfilm aus THOMACURE AC verhindert: Wasserabgabe, Absanden, Rissbildung aus Frühschwinden

Verbrauch

200 bis 250 g/m²

Verarbeitungshinweise

- THOMACURE AC wird auf dem mattfeuchten Beton gleichmäßig aufgesprüht
- Das Aufbringen eines Verbundestriches oder anderer mineralischer Aufbauten ist möglich, nachdem THOMACURE AC aufgebracht wurde. Es entsteht keine Trennlage.
- THOMACURE AC ist kein Gefahrstoff im Sinne der EU-Richtlinien
- THOMACURE AC ist vor Frost zu schützen



Geprüfte Werte von Thomas Beton

Die Angaben auf diesem Infoblatt beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann jedoch aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Wir stehen Ihnen für Fragen zur Verwendung, zur Verarbeitung dieser Produkte zur Verfügung. Unsere Hinweise haben keine Eigenschaftszusicherung, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

